



**Technisches Datenblatt**      **GEROtherm® SAVE**

---

SAVE 97 Sammler/Verteiler

## GEROthem® SAVE 97 Sammler/Verteiler

Allgemeine Eigenschaften	
Sammler/Verteiler Konstruktion	GEROthem® Verteiler/Sammler aus PE 100, mit silbriger Oberfläche, PN16 für die Anbindung der Erdwärmesonden und Zuführung an die Wärmepumpe. Fertigung der Schweissnähte nach DVS, Güteüberwachung nach der Richtlinie HR3.26 des SKZ Würzburg. Minimale Durchflusswiderstände. Speziell für die Anwendung in der Geothermie entwickelt.
Komponenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hauptkörper d97/53mm</li> <li>▪ Flachdichtende Kugelhähne Typ GF375 mit Rohrstopfen PE 100-RC, PN16</li> <li>▪ Abgleichventile Inline- oder Hyline-Setter</li> <li>▪ Wahlweise mit oder ohne Füll-/Entleerhahn</li> <li>▪ 1 Stutzen Rp½" IG Entlüfter</li> <li>▪ Abgang mit Aussengewinde 2" oder als PE-Stutzen de 63mm/SDR11</li> </ul>
Anwendung	Zusammenschluss von mehreren Erdwärmesonden für eine Zu- und Rückleitung zur Wärmepumpe
Volumenstrombereich	Max. 7.9 m³/h (bei 1m/s Fließgeschwindigkeit im Hauptkörper vom Sammler/Verteiler)
Hauptabgang (wählbar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PE-Stutzen de 63mm/SDR11</li> <li>▪ Aussengewinde 2"</li> </ul>
Anschlussdimensionen:	Dn ø 32mm Dn ø 40mm
Abgleichventile Inline-Setter:	5-42 l/min; 8-30 l/min; 20-70 l/min (frei wählbar)
Abgleichventile Hyline-Setter:	10-25 l/min; 20-60 l/min (frei wählbar)
Lieferform	Bis 5 Anschlüsse als Paket. Ab 6 Anschlüsse auf Holzpalette.
Produktstandards	SIA 384/6:2012; SKZ HR3.26
Externe Überwachung	SKZ (Süddeutsches Kunststoffzentrum, Würzburg/Germany)
Physikalische Eigenschaften	
Material(Hauptkörper)	Polyethylen PE100 schwarz /silbern
Dichte	0.95 – 0.97 g / cm³
Rohrrauigkeit	0.03 mm
Mechanische Eigenschaften	
Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient	0.18mm/m K
Thermische Eigenschaften	
Max. Betriebstemperatur(bei max. 3bar)	+ 50°C
Min. Betriebstemperatur	0°C
Chemische Eigenschaften	
Die HakaGerodur GEROthem® SAVE Sammler/Verteiler sind gegenüber den gängigen Wärmeträgermedien beständig. Die geeigneten Wärmeträgermedien können dem Technischen Handbuch entnommen werden.	

Änderungen vorbehalten, 23.04.2020